

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)	• Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C. • Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming. • R.V.: maximaal 80 %. • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.	• Temperatuurmeter. • R.V. meter. • Vloertemperatuurmeter. • Dauwpunttabel.
Voorzorgsmaatregelen	• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken.	• Beschermingsmiddelen.
Controle ondergrond	• De (eventueel) licht ingezande voorstrijk moet kleefvrij en beloopbaar zijn. • Eventuele ongerechtigheden verwijderen d.m.v. schuren of afsteken. • Aansluitend stofzuigen.	• Industriezuiger. • Schuurmachine. • Plamuurmes.
Mengen Slurry	<u>Zonder vulstof.</u> • Component A goed oproeren. • Component B bij component A gieten. • Deze goed uit laten lekken en uitschrappen. • De componenten mengen met een boormachine met mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt. • Mengen tot de massa homogeen is. • Mengtijd: minimaal 3 minuten. • Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randen) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen. <u>Met vulstof.</u> • Voeg aan de 25 kg gemengde Arturo EP9000 Slurry 16 kg component C (Arturo Zand 0,3 - 0,8 mm) toe (=64%). • Mengen tot de massa homogeen is. • Mengtijd: minimaal 1 minuut.	• Boormachine met mengarm. • Schone emmer.
Aanbrengen Slurry	<u>Zonder vulstof.</u> • Het gemengde materiaal op de ondergrond uitgieten en met een vlakspaan of rubber wisser verdelen en in de gewenste laagdikte aanbrengen. Verbruik: 1,6 kg/m²/mm laagdikte. • Vervolgens de Arturo EP9000 Slurry vol en zat instrooien met Arturo Zand 0,3 - 0,8 mm. Verbruik: ca. 4 kg/m². • Na doorharding van de Arturo EP 9000 Slurry het overtollige zand verwijderen. <u>Met vulstof.</u> • Het gemengde materiaal op de ondergrond uitgieten en met een vlakspaan of getande spaan (Pajarito 46) verdelen en in de gewenste laagdikte aanbrengen. Verbruik: 2,50 - 2,75 kg/m². • Vervolgens de Arturo EP9000 Slurry vol en zat instrooien met Arturo Zand 0,7 - 1,2 mm. Verbruik: ca. 5 kg/m². • Na doorharding van de Arturo EP 9000 Slurry het overtollige zand verwijderen.	• Vlakspaan. • Rubber wisser. • Getande spaan. • Industriezuiger of bezem met stoffer en blik. • Spijkerschoenen.

Doorhardingstijd	• Beloopbaar en overschilderbaar is de Arturo EP9000 Slurry na ca. 16 uur.
Slurry bij 20 °C en 65%	• lage temperaturen vertragen de doorharding.
R.V.	
Reinigen gereedschap	• Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo Reinigingsdoekjes*.

* Zie betreffende documentatie.

Unipro bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Unipro bv geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Unipro bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. © Unipro bv 2014. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Unipro.