

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)	Minimale ondergrondtemperatuur: 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt. Maximale ondergrondtemperatuur: 25 °C. en 3 °C. boven het dauwpunt. Ruimte en verwerkingstemperatuur: • Minimaal: + 15 °C. • Maximaal: + 30 °C. • Optimaal + 20 °C. • Minimale relatieve vochtigheid (R.V.) : 40%. • Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 80%. <u>Let op:</u> Afwijken van deze verwerkingscondities- en richtlijnen alsmede blootstelling van dit product tijdens en na applicatie aan bijv. tocht of luchtstromingen kunnen verschillen opleveren in zowel droogtijd, glansgraad en de uiteindelijke structuur van het materiaal na doorharding.	• Wolff Thermo-Hygrometer LVT 15 Art. 71055 • Positector meter Art. 69392
Voorzorgsmaatregelen	• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken. • In verband met mogelijk kleurverschil adviseren wij om producten uit dezelfde charges op één vloer te appliceren. Het chargenummer van het product staat vermeld op de verpakking.	• Beschermingsmiddelen. Art. 54533
Controle ondergrond	• De ondergrond- of gietvloer moet kleefvrij en beloopbaar zijn. • De ondergrond schuren. • Eventueel stof of andere ongerechtigheden verwijderen. Bij twijfel over de hechting van de Arturo PU7900 op een ondergrond, dient men een proefvlak aan te brengen en deze na uitharding te beoordelen.	• Wolff Starvac NL Industriezuiger Art. 63106 • Schuurmachine bv. Wolff Samba 230 V Art. 56364
Mengen Toplak	• Het materiaal in de verpakking voor gebruik goed mengen met een mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt totdat de massa homogeen is. • Mengtijd: minimaal 2 minuten. • De massa overgieten in een schone verpakking bijv. een werkemmer en nogmaals mengen. • Indien er meerdere blikken tegelijk gebruikt worden, het materiaal na menging in de verpakking en na overgieten in een schone verpakking nogmaals met elkaar mengen in de schone verpakking (bijv. werkemmer). • Mengtijd: ca. 1 minuut. • Gebruik geen verdunner(s). <u>Let op:</u> Gebruik voor 1 project altijd materiaal met hetzelfde chargenummer! Vermeden moet worden dat geopende blikken met materiaal onnodig blootgesteld worden aan de lucht(vochtigheid) . Daarom blikken met materiaal pas openen wanneer ze direct verwerkt gaan worden. Restanten uit werkmers niet bewaren! Pas op emmers staan mogelijk onder druk!	• Boormachine met mengarm, type WK70, verbinding SW8 Art. 39365 • Werkemmer 10 L rechthoekig wit Art. 116374

Beschrijving	Gereedschap
Aanbrengen Toplak - Nieuwe droge en schone rollers gebruiken en (indien nodig) de zijanten schuin afknippen. Aansluitend pluisvrij maken. - Nieuwe (droge) rollers en kwasten de tijd geven om voldoende materiaal op te nemen alvorens te starten met lakken. Voorkom dat gewerkt wordt met te droge maar tevens ook te verzadigde rollers en kwasten. - Langs kanten met een kwast aanbrengen en direct narollen met een 10 cm nylonroller met 14 mm poolhoogte. - Direct aansluitend het oppervlak zeer gelijkmatig en zo dun mogelijk (max. 120 g/m²) inrollen met een 25 cm brede nylonroller met 14 mm poolhoogte totdat de roller enigszins droog uitrolt. - Aansluitingen dienen binnen 20 minuten gerealiseerd te zijn i.v.m. mogelijke kleur- en glansgraadverschillen. - Nylonrollers tijdens het aanbrengen regelmatig vervangen (na ca. 50 m²) in verband met mogelijke druppelvorming op de vloer als gevolg van een te verzadigde roller. Aansluitend adviseren wij ook de beugel te reinigen. - Gebruik altijd nieuwe nylonrollers wanneer het werk onderbroken is geweest. (bijv. tijdens pauzes etc.) - Rol de nylonroller regelmatig uit (droog) opdat deze niet constant verzadigd is met de Toplak. - Tijdens werkonderbrekingen (bijv. pauzes etc.) werkmeters met materiaal afsluiten/afdekken.	- Kwast, 4 cm Art. 66435 - Roller nylon 10 cm, poolhoogte 14 mm Art. 66404 - Roller nylon 25 cm, poolhoogte 14 mm Art. 66395 - Beugel voor roller 10 cm Art. 34877 - Beugel voor roller 25 cm Art. 34872
Narollen Toplak - Na het inrollen in alle gevallen direct narollen met een niet verzadigde 50 cm nylonroller met 14 mm poolhoogte. - Deze rollers tussentijds regelmatig (om de ca. 100 m²) droogrollen en voldoende vaak vervangen. (bijv. bij het openen van nieuwe verpakkingen) - Gebruik altijd nieuwe nylonrollers wanneer het werk onderbroken is geweest (bijv. tijdens pauzes etc.). <u>Let op:</u> Het narollen dient met regelmaat te gebeuren, uiterlijk binnen 5 minuten na het aanbrengen teneinde mogelijke glansgraadverschillen te voorkomen. Het gebruik van rollers van andere materialen/poolhoogtes voor het narollen zal invloed hebben op het uiteindelijke resultaat. Hierbij valt o.a. te denken aan de oppervlakte structuur, glansgraad en laagdikte.	- Roller nylon 50 cm, poolhoogte 18 mm. Art. 66397 - Verstelbare beugel 50 – 70 cm Art. 66496
Doorhardingstijd vloercoating bij 20 °C en 65% R.V. - Beloopbaar en overschilderbaar na ca. 16 uur. Binnen 24 uur zonder opruwen overschilderbaar. Na 24 uur eerst mechanisch opruwen voordat de volgende bewerking wordt uitgevoerd. - Lage R.V.-waarden en/of temperaturen vertragen de doorharding.	
Mengen Toplak t.b.v. antislipversie - Het materiaal in de verpakking (zonder antislipkorrel) voor gebruik goed mengen met een mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt. - Mengtijd: ca. 1 minuut. - Vervolgens per verpakking van 5 kg de meegeleverde antislipkorrel toevoegen aan de opgeroerde Toplak en zeer goed mengen met een mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt! (per verpakking van 5 kg wordt de antislipkorrel los bijgeleverd.) - Mengtijd ca. 2 minuten. - De massa overgieten in een schone verpakking bijv. een werkmeter en nogmaals mengen.	- Boormachine met mengarm, type WK70, verbinding SW8 Art. 39365 - Werkemmer 10 L rechthoekig wit Art. 116374 - Antislipkorrel. artnr. 48193

- Mengtijd ca. 1 minuut.
- Indien er meerdere blikken tegelijk gebruikt worden, de massa uit de verschillende blikken na het mengen overgieten in een schone verpakking en nogmaals met elkaar mengen in de schone verpakking (bijv. Werkemmer).
- Mengtijd: ca. 1 minuut.
- Gebruik geen verdunner(s).

Let op:

Gebruik voor 1 project altijd materiaal met hetzelfde chargennummer!

Vermeden moet worden dat geopende blikken met materiaal onnodig blootgesteld worden aan de lucht(vochtigheid) . Daarom blikken met materiaal pas openen wanneer ze direct verwerkt gaan worden. Restanten uit werkmemers niet bewaren! Pas op: emmers staan mogelijk onder druk!

**Aanbrengen Toplak
t.b.v. antislipversie**

- Nieuwe droge en schone rollers gebruiken en (indien nodig) de zijanten schuin afknippen. Aansluitend pluisvrij maken.
- Nieuwe kwasten en rollers de tijd geven om voldoende materiaal op te nemen alvorens te starten met lakken. Voorkom dat gewerkt wordt met te droge maar tevens ook te verzadigde rollers en kwasten.
- Langs kanten met een kwast aanbrengen en direct narollen met een 10 cm nylonroller met 14 mm poolhoogte.
- Direct aansluitend het oppervlak zeer gelijkmatig en zo dun mogelijk (max. 100 g/m²) inrollen met een 25 cm brede nylonroller met 14 mm poolhoogte totdat de roller enigszins droog uitrolt.
- Nylonrollers tijdens het aanbrengen regelmatig vervangen (na ca. 50 m²) in verband met mogelijke druppelvorming op de vloer als gevolg van een te verzadigde roller. Aansluitend adviseren wij ook de beugel te reinigen.
- Gebruik altijd nieuwe nylonrollers wanneer het werk onderbroken is geweest. (bijv. tijdens pauzes etc.)
- Rol de nylonroller regelmatig uit (droog) opdat deze niet constant verzadigd is met de Toplak.
- Tijdens werkonderbrekingen (bijv. pauzes etc.) werkmemers met materiaal afsluiten/afdekken.
- Kwast, 4 cm
Art. 66435
- Roller nylon 10 cm, poolhoogte 14 mm
Art. 66404
- Roller nylon 25 cm, poolhoogte 14 mm
Art. 66395
- Beugel voor roller 10 cm
Art. 34877
- Beugel voor roller 25 cm
Art. 34872

**Narollen Toplak t.b.v.
antislipversie**

- Na het inrollen in alle gevallen direct narollen met een niet verzadigde 50 cm nylonroller met 14 mm poolhoogte.
- Deze rollers tussentijds regelmatig (om de ca. 100 m²) droogrollen en voldoende vaak vervangen. (bijv. bij het openen van nieuwe verpakkingen)
- Gebruik altijd nieuwe nylonrollers wanneer het werk onderbroken is geweest (bijv. tijdens pauzes etc.).
- Roller nylon 50 cm, poolhoogte 14 mm.
Art. 66397
- Verstelbare beugel 50 – 70 cm
Art. 66496

Let op:

Het narollen dient met regelmaat te gebeuren, uiterlijk binnen 5 minuten na het aanbrengen teneinde mogelijke glansgraadverschillen te voorkomen. Het gebruik van rollers van andere materialen/poolhoogtes voor het narollen zal invloed hebben op het uiteindelijke resultaat. Hierbij valt o.a. te denken aan de oppervlakte structuur, glansgraad en laagdikte.

Reinigen gereedschap • Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo
Reinigingsdoekjes*.

* Zie betreffende documentatie.