

Duurzame lijm voor tapijt en linoleum

UZIN TERRACOLL 30

Dispersielijm voor alle soorten textiele vloerbedekking en linoleum

HOOFD TOEPASSINGSGEBIED:

Zeer duurzame, technisch hoogwaardige dispersielijm met korte wachttijd voor alle soorten textiele vloerbedekking en linoleum op absorberende ondergronden. Voor binnen toepassing.

GESCHIKT OP:

- ▶ Textiele vloerbedekking met verschillende rugstructuur zoals o.a. synthetische rug, latex-schuimrug, viltrug, polyester- en polypropyleenrug
- ▶ Geweven vloerbedekking, maatstabiël naaldvilt en natuurvezel vloerbedekking met gelatexeerde rug en zeer stugge bedekkingen Als basis voor het installeren van vrijwel alle soorten vloerbedekkingen
- ▶ Linoleum in banen
- ▶ Voor normale belastbare vloeren in woningen, winkels en industrie
- ▶ Warmwater vloerverwarming
- ▶ Toepassing met zwenkwielen volgens DIN EN 12529 vanaf 1 mm laagdikte
- ▶ Gebruikelijke tapijtreinigingsmethoden zoals de injectie-extractie methode (Ral 991 A2)
- ▶ Absorberende, geëgaliseerde ondergronden



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

De duurzame dispersielijm UZIN TERRACOLL 30 laat zich bijzonder goed verwerken en geeft na korte tijd al een uitgesproken dradenbeeld alsmede een zeer goede begin- en eindhechting.

- ▶ Licht verstrijkbaar
- ▶ Hoge aanvangskleefkracht en eindhechting
- ▶ Verpakking bestaat uit 100% gerecycled materiaal



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Gerecyclede emmer
Verpakkingsgrootte	14 kg
Houdbaarheid	Minstens 12
Kleur	Crèmewit
Verbruik	300 – 500 g/m ²
Ideale verwerkingstemp.	20 - 25 °C vloertemperatuur
Afluchttijd	10 - 20 minuten*
Inlegtijd	30 minuten*
Min. verwerkingstemp.	15 °C vloertemperatuur
Mechanisch belastbaar	Na 24 uur*
Lassen	Na 24 uur*
Eindsterkte	Na 3 dagen*

* Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet druk- en vormvast zijn, blijvend droog, schoon en vrij van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Ondergrond zorgvuldig stofzuigen en voorstrijken met de UZIN TERRAPRIMO 10 en egaliseren met de TERRAPLAN 20 en deze goed laten drogen. Altijd de betreffende productbladen raadplegen.

VERWERKING:

1. De lijm met de juiste kitstrijker gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. De tanding afstemmen op de te verlijmen vloerbedekking. Zie onderstaande tabel. Niet meer lijm in één keer op de ondergrond aanbrengen die binnen de opentijd kan worden ingesteld en afgewerkt.
2. De vloerbedekking, na de gestelde wachttijd, in het lijmbed leggen. Controleren of de rugzijde geheel is voorzien van lijm. De naden en kopse kanten van de bedekking na korte tijd nogmaals goed aanwrijven. De bedekking na 20 min. nogmaals aanwrijven.
3. Verse lijmvlakken met warm water of met een geschikt reinigingsmiddel verwijderen.

VERBRUIK:

Bedekking	Vertanding	Verbruik
Bedekking met gladde of licht gestructureerde backing	A2 vertanding	300 - 350 g/m ²
Gestructureerde backing zoals tapijt met action back of linoleum	B1 vertanding	300 - 350 g/m ²
Bedekking met grove rug	B2 vertanding	500 - 550 g/m ²

UZIN TERRA-LINE:

Door de toepassing van minder synthetische grondstoffen in combinatie met een vernieuwde verpakking, geeft de UZIN TERRACOLL 30 een 70% betere CO₂-balans ten opzichte van vergelijkbare UZIN lijmen. Daarnaast ook beduidend minder primair energieverbruik voor de productie van deze lijm.

Voor de TERRACOL 30 werd een emmer uitgekozen die voor 100% bestaat uit recycle materiaal bestaat- voor minder afval en meer duurzaamheid.

UZIN TERRACOLL 30 biedt de grootst mogelijke zekerheid wat betreft emissies en draagt bij tot een gezond leefklimaat. Het product heeft ook het keurmerk „Blauwe Engel" voor zeer emissie-arme vloerbedekkingslijmen en andere producten voor het leggen van vloerbedekking.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- In oorspronkelijke verpakking op droge plaats opgeslagen minstens 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakking zorgvuldig hersluiten en inhoud binnen korte tijd verwerken.
- Optimale verwerking condities zijn 20 – 25 °C en R.V. van max. 65%. Lage temperaturen en/of hoge R.V. en grote laagdiktes vertragen de doorharding. Hoge temperaturen en lage R.V. versnellen de doorharding en droging en verkorten de verwerkingstijd.
- Vochtige ondergronden kunnen secundaire emissies en geurhinder geven. Let op dat de gebruikte egalisatie helemaal droog is.
- Een directe verlijming op oude lijmresten kan problemen geven door een mogelijke reactie. Daarom indien mogelijk alle oude lijmresten verwijderen. In ieder geval deze voorstrijken en minimaal 2 mm egaliseren.
- Bedekkingen moeten voor de verlijming voldoende ontspannen, geacclimatiseerd en aan het klimaat waarin het verwerkt wordt aangepast zijn.
- UZIN TERRACOL 30 is niet geschikt voor zeer stugge of stroomgeleidende bedekkingen.
- Sterke vervorming van de roleindes, droogwallen, extreem opstaande kanten of sterke vervormingen in de vloerbedekking direct na verlijming verzwaren.
- Voor de verlijming van linoleum in banen en voor ruimtes die zeer zwaar belast worden de UZIN KE 603 toepassen.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- Oplosmiddelvrij
- EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm
- DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polymeerdispersie, gemodificeerde harsen, conserveringsmiddel, minerale vulstoffen, additieven en water.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème principieel aan te bevelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens en na de verwerking / droogtijd voor goede beluchting zorgen! Eten, dringen en roken tijdens de verwerking vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid, grondig afspoelen met water. Niet in riolering, wateren of de bodem lozen. Gereedschap direct na gebruik afwassen met water en zeep. Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn legvoorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties. Bevat isothiazolinonen. Informatie bij allergie +31 53 57 37 351.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.