

2-componenten hechtprimer

# PALL-X 350

Watergedragen 2-componenten PU-hechtprimer voor gelakte of geoliede vloeren

**PRODUCTBESCHRIJVING:**

Watergedragen 2K PU-hechtprimer voor het nabehandelen van gelakte of geoliede oppervlakken, zonder vooraf de lak of olie geheel terug te schuren.

**GESCHIKT VOOR:**

- ▶ Geoliede parketvloeren/houtenvloeren
- ▶ Gelakte parketvloeren/houtenvloeren

**PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:**

- ▶ Uitstekende hechting op nageog alle ondergronden
- ▶ Gemakkelijk te verwerken
- ▶ Zeer snel droog
- ▶ Goed te rollen en te spanen

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Verpakking	Kunststof flacon + fles
Verpakkingsgrootte	1 l
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Mengverhouding	3 : 1
Verbruik per laag	Ca. 20 - 35 ml/ m <sup>2</sup> (1 x rollen) Ca. 10 ml/m <sup>2</sup> (2 x spanen)
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 65% relatieve luchtvochtigheid
Verwerkingstijd	Ca. 1 uur*
Overlakbaar	Na ca. 1 uur* Maar binnen 4 uur*

\*Bij 20°C en 65% luchtvochtigheid

## VOORBEREIDING:

Voor het aanbrengen van Pallmann Pall-X 350 A/B dient er te allen tijde een intensieve reiniging van het oppervlak plaats te vinden. Vanwege de vele mogelijke ondergronden dient er een klein testvlak te worden gemaakt om de hechting- en vloeieigenschappen van het systeem vast te stellen en te controleren. In speciale gevallen of als er onduidelijkheden optreden is het raadzaam om technisch advies in te winnen.

## ONDERGROND:

Bij gelakte of geoliede houten vloeren en bij alle vloeren, die voorzien zijn van een bescherm laag dient een grondreiniging met de Pallmann Clean Strong doorgevoerd te worden. De instructies van de fabrikant volgen. In speciale gevallen of als er onduidelijkheden optreden is het raadzaam om technisch advies in te winnen. Het te bewerken oppervlak moet vrij zijn van stof, vet, olie, oude onderhoudsmiddelen en ander vuil.

**Let op! Onderhoudsproducten kunnen als oplosmiddel werken!**

## VERWERKING:

1. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden. De componenten A en B in de mengverhouding 3:1 grondig mengen. Aansluitend het mengsel 5 minuten laten rusten.
2. Pall-X 350 A/B met een mohair roller gelijkmatig aanbrengen. Verbruik ca. 20 – 35 g/m<sup>2</sup>. Het is belangrijk dat de laag gelijkmatig aangebracht wordt en er geen oneffenheden op het oppervlak optreden. Als alternatief kan Pall-X 350 A/B twee keer met de Pallmann lakspaan aangebracht worden. Verbruik ca. 10 g/m<sup>2</sup> per laag.
3. Het voorbehandelde oppervlak is overlakbaar na ca. 1 uur. De eerste laklaag moet binnen 4 uur worden aangebracht.
4. Het voorbehandelde oppervlak kan dan met Pall-X 96 of Pall-X 98 GOLD, Pall-X Pure, Pall-X Sport en Pall-X Zero worden gelakt.
5. Gereedschappen na gebruik met water schoonmaken.

## BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ De originele verpakking is, bij koele opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen en niet boven de 40°C laten komen. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig verwerken. Eventuele verontreinigingen uitzeven.
- ▶ Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Voorafgaand aan het verwerken van Pallmann Pall-X 350 A/B dient altijd een intensieve reiniging van het oppervlak plaats te vinden. Vanwege de vele mogelijke ondergronden dient er op een klein testvlak de hechting- en vloeieigenschappen van het systeem te worden bekeken en gecontroleerd. In speciale gevallen of als er onduidelijkheden optreden is het raadzaam om technisch advies in te winnen.

- ▶ Mede geldend en ter bijzondere inachtneming aanbevolen zijn o.a. deze normen en richtlijnen: DIN 18 356 "Parketwerkzaamheden", DIN 18 367 "Houtwerkzaamheden" en DIN 68 702 RE-V/RE-W.
- ▶ Bij geoliede vloeren of vloeren met structuur kan het verbruik sterk toenemen (ca. 30 - 50 ml/m<sup>2</sup>).
- ▶ In principe niet meer dan twee lagen op één dag aanbrengen.

## Preventieve maatregelen

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen (meer informatie op de volgende sites: [www.storax.nl](http://www.storax.nl) of [www.coral.nl](http://www.coral.nl))

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Pallmann u geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan (meer informatie op de volgende sites: [www.scratchnomore.nl](http://www.scratchnomore.nl) of [www.floorfriendly.nl](http://www.floorfriendly.nl))

## WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Waterafdichting met isocynaathoudende crosslinker, oplosmiddelgehalte minder dan 15%. Geschikt als vervangingsmiddel voor sterk oplosmiddelhoudende parket oppervlaktebehandelingsmiddelen. Comp. A: Labelvrij. Comp. B: Bevat voorgepolymeriseerde isocyanaten. Schadelijk bij inademing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Beide componenten: Goed ventileren tijdens en na verwerking, huidbeschermingscrème en beschermende handschoenen / veiligheidsbril gebruiken. Contact met ogen en huid vermijden. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. Bij contact met de huid meteen wassen met veel water en zeep. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad. Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico.

## AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekraabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.