

2-componenten parketlak voor onbehandelde uitstraling

PALL-X PURE

Watergedragen 2-componenten parketlak voor zwaar belaste parketvloeren

PRODUCTBESCHRIJVING:

Pall-X Pure is een 2-componenten lak welke inzetbaar is als grond- en als aflak. Pall-X Pure geeft een onbehandelde uitstraling aan het hout. Pall-X Pure is ook te gebruiken in combinatie met Pall-X 98 of Pall-X Zero voor een andere gewenste glansgraad.

TOEPASSINGSGBIEDEN:

Extreem matte, watergedragen 2-componenten parketlak voor zwaar belaste parketvloeren.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Geschuurde parketvloeren
- ▶ Parket op vloerverwarming
- ▶ Houten elementen bij binnen timmerwerk
- ▶ Geschuurde massief houten meubels



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Goed bestand tegen mechanische- en chemische belasting
- ▶ Uitstekend vulvermogen
- ▶ Gemakkelijk te verwerken
- ▶ Extreem mat
- ▶ Behoudt de onbehandelde uitstraling van het hout
- ▶ Gaat verkleuring van het hout tegen
- ▶ Snelle doordroging en eindsterkte

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof can + flacon
Verpakkingsgrootte	4,95 en 1 l
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Mengverhouding	10 : 1
Verbruik per laag	Ca. 80 ml/m ²
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 65% relatieve luchtvochtigheid
Verwerkingstijd	Ca. 1 uur*
Schuurbaar	Na ca. 90 - 120 min., afhankelijk van de omstandigheden.
Overlakbaar	Na ca. 90-120 min., afhankelijk van de omstandigheden. Hoge luchtvochtigheid, lage temperaturen en/of exotische houtsoorten kunnen een langere droogtijd veroorzaken. Bij twijfel altijd aanvullend advies inwinnen.
Eindsterkte	Na ca. 7 dagen*

*Bij 20°C en 65% luchtvochtigheid.

ONDERGROND:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine Pallmann Cobra of Pallmann Spider, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en de voegen en spijkergaatjes met Pall-X Kitt kitten. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine of Pallmann Spider) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfschuurmachine, Pallmann Spider of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het af te lakken oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil. Daarna de voor de vloer geschikte Pallmann grondlaken gebruiken. Alle grondlaken moeten dezelfde dag afgewerkt worden. Ze mogen niet worden geschuurd.

VERWERKING:

1. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden.
2. Component A in een schone Pallmann lakemmer overgieten, dan component B (harder) toevoegen en direct met een geschikte menger 2 minuten mechanisch mengen. Componenten A en B kunnen niet in de bestaande verpakking gemengd worden.
3. Pall-X Pure met de Pallmann lakroller (microvezel 25 cm) gelijkmatig en vol op de ondergrond aanbrengen. Voor een optimaal natuurlijke uitstraling moeten er tenminste 2 rollagen Pall-X Pure aangebracht worden. Telkens aan de kant beginnen, afwisselend eerst dwars op de nerf, daarna in de richting van de nerf uitrollen.
4. **Lakken van grote oppervlaktes.** Om glansgraad verschillen te vermijden adviseren wij meerdere verpakkingen samen in een grote emmer of ton te gieten, deze goed machinaal te mengen. Let daarnaast bij de verwerking goed op of het gehele oppervlak in een zelfde laagdikte (ca. 80-100 ml/m²) aangebracht wordt.
5. Droogtijd tot de eerste schuurgang: na ca. 90 - 120 minuten bij normale omstandigheden.
6. Voor de laatste rollaag is tussenschuren met Pallmann schuurgaas of multilochpad korrel 120 noodzakelijk.
7. Gereedschappen na gebruik reinigen met water.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ Na toevoegen van de harder mag de verpakking niet meer gesloten worden in verband met ontploffingsgevaar.
- ▶ De originele verpakking is, bij normale opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen en niet boven de 40 °C laten komen.
- ▶ Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid spelen een belangrijke rol in het drogingsproces.

- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe of Wengé, maar ook gerookt Eik bevatten inhoudstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van de hoeveelheid verschillende soorten en volledig verschillende eigenschappen van exotische houtsoorten, moet de geschiktheid van deze houtsoorten aangevraagd worden en vooraf getest worden.
- ▶ Nieuw gelakte vloeren mogen op zijn vroegst na 7 dagen met een tapijt of andere vloerbedekking en met zware voorwerpen worden belast.
- ▶ Nieuw gelakte vloeren mogen op zijn vroegst na 7 dagen met Pallmann Clean worden behandeld.
- ▶ Verzorging van de parketvloer verhoogt de levensduur van het gelakte oppervlak. Indien nodig onderhoud toepassen met Pallmann Clean. Pas op voor het opbouwen van vele lagen onderhoudsproducten op de vloer.
- ▶ Gelieve de productinformatiebladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren (DIN 18356 „Parkettarbeiten“ en DIN 18367 „Holzpflestarbeiten“).
- ▶ Het aanbrengen van Pall-X Pure geeft een onbehandelde uitstraling. Eventueel af te lakken met Pall-X Zero of met Pall-X 98 Gold. Geschikt voor vele houtsoorten, in het bijzonder lichte houtsoorten.
- ▶ Niet geschikt voor kopshout.
- ▶ Bij grote oppervlaktes adviseren wij om mogelijke lichte kleurverschillen in de charges te voorkomen door alle verpakkingen samen te mengen en daaruit gedeelte met de B-component te mengen. Meng maximaal zo veel tegelijk aan als dat men kan verwerken binnen de open tijd.
- ▶ In principe niet meer dan twee lagen op één dag aanbrengen.

Preventieve maatregelen

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen (meer informatie op de volgende sites: www.storax.nl of www.coral.nl)

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Pallmann u geëigende dopen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan (meer informatie op de volgende sites: www.scratchnomore.nl of www.floorfriendly.nl)

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Waterafdichting met isocynaathoudende crosslinker, oplosmiddelgehalte minder dan 15%. Geschikt als vervangingsmiddel voor sterk oplosmiddelhoudende parket oppervlaktebehandelingsmiddelen. Comp. A: Bevat dibutyltindilauraat. Comp. B: Bevat voorgepolymeriseerde isocyanaten. Schadelijk bij inademing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Beide componenten: Goed ventileren tijdens en na verwerking, huidbeschermingscrème en beschermende handschoenen / veiligheidsbril gebruiken. Contact met ogen en huid vermijden. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. Bij contact met de huid meteen wassen met veel water en zeep. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/ veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het

veiligheidsinformatieblad. Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico

AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.