

1-K PU parketlijm

UZIN MK 95

Hardelastische, licht opschuimende parketlijm voor grootformaat parket met tand en groef

PRODUCTBESCHRIJVING:

UZIN MK 95 is door zijn technische eigenschappen ideaal voor het plaatsen van grootformaat parketsoorten. De licht opschuimende werking en de snelle aanvangshechting van deze vochtuithardende lijm zorgen voor een perfect resultaat. Bindmiddel: Vochtuihardende Polyurethaan-prepolymeer.

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

1-componenten PU-kleefstof met hard-elastische lijmrillen en opschuimende eigenschappen. Speciaal geschikt voor het plaatsen van grootformaat parketsoorten.

GESCHIKT VOOR:

Spaanplaatbroodjes
Lamelparket
Duoplank tot 220mm breed
Duoplank tot 280mm breed
Massieve plank tot 140mm breed (altijd i.c.m. tussenvloer)

GESCHIKT OP:

- ▶ Cement- en calciumsulfaatdekvloeren, betonvloer
- ▶ Nieuwe, vastgeschroefde spaanplaten P4 – P7 of OSB Platen
- ▶ Droge vloerplaatsystemen, gipsvezelplaten
- ▶ Egalisaties geschikt voor parket
- ▶ UZIN isolerende- en systeemondervloeren geschikt voor parket
- ▶ Vloeren met vloerverwarming

**PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:**

Bestanddelen: Vochtuihardende polyurethaan prepolymer.

- ▶ Lijmrillen blijven goed staan
- ▶ Licht opschuimend
- ▶ Hard elastische lijmril (EN 14 293)
- ▶ Verse lijmrillen op parket kunnen van het parket verwijderd worden

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Blik
Verpakkingsgrootte	16 kg
Houdbaarheid	Minimaal 9 maanden
Kleur	Beige
Verbruik	Ca. 1000 – 1200 g/m ²
Inlegtijd	Ca. 30 minuten*
Minimale verwerkingstemperatuur	Minstens 15 °C vloertemperatuur
Mechanisch belastbaar	Na ca. 12 uur*
Schuurbaar	Na ca. 24 uur*

*Bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid.



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet druk- en vormvast, vlak, blijvend droog, zuiver, scheurvrij en vrij van stoffen (vuil, olie, vet) zijn welke afbreuk kunnen doen aan de hechting. Controleren of de ondergrond voldoet aan de geldende voorschriften, en bij twijfels melden. Cement- en calciumsulfaatvloeren moeten geschuurd worden, daarna grondig stofzuigen. Onstabiele lagen of ongerechtigdheden, zoals bijv. siliconen, losse lijm-, egalisatie-, vloerbedekkings- of verfresten verwijderen d.m.v. bijv. borstelen, schuren, frezen of kogelstralen. Losse stukken verwijderen en het oppervlak grondig stofzuigen. Op normgerechte, droge ondergronden (cementdekvloer, droge vloerplaatsystemen), die voor de plaatsing van parket geschikt zijn, kan een voorstrijk PALLMANN P104 is noodzakelijk op calciumsulfaatdekvloeren, dekvloeren met versneller, sneldrogende cementdekvloeren, alsook andere speciale dekvloersystemen. Raadpleeg steeds de desbetreffende productinformatiebladen.

VERWERKING:

1. De lijm vóór gebruik op kamertemperatuur laten komen. Na het openen, de beschermende folie van de lijm afhalen en de eventueel gevormde huid van het oppervlak wegnemen. Niet door de lijm mengen.
2. De juiste vertanding gebruiken om de lijm gelijkmatig op de ondergrond aan te brengen (zie "verbruik"). Niet meer lijm uitstrijken dan er binnen de opentijd kan gelegd worden. Het parket in het lijmbed leggen en goed aandrukken. Controleren of er een goede, volvlakkige lijmoeverdracht op de achterzijde van het parket is. De parketelementen goed aandrukken.
3. Verse lijmvlakken zo snel mogelijk verwijderen met BlackBox reinigingsdoekjes. Uitgeharde lijmvlakken kunnen met enige moeite van het parket afgepeld worden.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Niet geopende verpakkingen zijn minimaal 6 maanden houdbaar op matig koele, droge plaats. Vorstbestendig tot - 25 °C. Na gebruik de geopende verpakkingen opnieuw zorgvuldig met de folie afdekken en de lijm zo vlug mogelijk gebruiken.
- ▶ De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen 18 – 25 °C, bodemtemperatuur > 15 °C en de relatieve luchtvochtigheid < 65%. Lage temperaturen en lage luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid verkorten de inleg-, afbind- en droogtijd.
- ▶ Bij het plaatsen van grootformaat elementen is een verhoogde vlakheid van de ondergrond noodzakelijk, in ieder geval de voorschriften van de fabrikant respecteren.
- ▶ Bij egaliseren bedraagt de minimale laagdikte 2 mm.
- ▶ Bij geëgaliseerde ondergronden steeds op een goede doordroging van de egalisatie letten.

- ▶ De onderconstructie van een houten draagvloer moet droog zijn. Zorg voor een voldoende be- en verluchting, bijv. door de randstroken te verwijderen of inbouw van speciale plinten met luchtopeningen.
- ▶ Alcohol, zoals Methanol, Ethanol, White spirite, enz., alsook alcohol dampen kunnen de uitharding van UZIN MK 95 verstoren of bij gecontreeerde inwerking volledig verhinderen. Daarom bij de verwerking van UZIN MK 95 alcohol en alcoholhoudende producten zoals reinigers, verdunners en alcohollijmen uit de buurt houden.
- ▶ Respecteer de geldende normen voor de vochtigheid van de houtsoort.
- ▶ Bij opgaande bouwdeelen een voldoende grote en gelijkmatige afstand voorzien afhankelijk van het type parket, houtsoort en de grootte van de ruimte.
- ▶ Wanneer het parket onder deze omstandigheden geplaatst werd en voldoende geacclimatiseerd werd, dan kan het parket reeds na ten vroegste 24 uur geschuurd en afgewerkt worden met bijv. PALLMANN lak of olie (www.pallmann.nl).
- ▶ Respecteer de informatie en de aanbevelingen in de UZIN productinformatiebladen, alsook de aanbevelingen van de parketfabrikant en de professionele voorlichtingsnota's zoals o.a. de technische voorlichtingsnota van het WTCB TV 21 'Houten vloerbedekkingen' of DIN 18 356 'Parkettarbeiten'.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ EMICODE EC 1 / Zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polyurethaan uit polyolen en polyisocyaanaat.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar. Bevat difenylmethaandiisocyaanaat (MDI). Schadelijk bij inademen. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Bij inademing van MDI dampen zijn carcinogene effecten niet uitgesloten. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. Sensibilisering door inademing en contact met de huid mogelijk. Bij de verwerking geschikte beschermende handschoenen en een veiligheidsbril dragen. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. Bij contact met de huid meteen afwassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad, en het productinformatieblad. Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico.

VERWIJDERING:

Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte metaal verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn klein chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval. Productresten daarom verzamelen, laten uitharden en verwerken als bouwafval.