Productblad

Dispersieparketlijm

UZIN MK 80

Oplosmiddelvrije, waterarme dispersie parketlijm

PRODUCTBESCHRIJVING:

Zeer emissiearme, waterarme dispersielijm met hele goede verwerkingseigenschappen en hoge eindhechting.

HOOFD TOEPASSINGSGEBIED:

Oplosmiddelvrije, waterarme dispersie parketlijm volgens DIN EN 14293 met een hoge afschuifsterkte. Voor het verlijmen van vocht ongevoelige houtsoorten.

GESCHIKT VOOR:

- Spaanplaatbroodjes
- Mozaïek / hoogkant
- Tapis 6mm tot 90mm breed

GESCHIKT OP:

- Zandcement dekvloeren
- Anhydriet dekvloeren
- Beton
- Geschroefd spaanplaat / OSB platen
- Voor parketgeschikte egalisaties
- Vloerverwarming



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- Goed verstrijkbaar
- Goede rillenstand
- Harde lijmfilm
- Oplosmiddelvrij
- Hoge afschuifsterkte
- EMICODE EC 1 PLUS/zeer emissie-arm



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Emmer
Verpakkingsgrootte	16 kg
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Kleur	Beige
Verbruik	Ca. 800 – 1200 g/m²
Inlegtijd	Ca. 30 minuten*
Mechanisch belastbaar	Na ca. 2 – 3 dagen*
Schuurbaar	Na ca. 5 - 7 dagen*

GEV-EMICODE EC 1 PLUS zeer emissiearm

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
NL | Uzin Utz Nederland bv | Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen | Telefoon +31 53 5737373 | E-mail uzin.nl@uzin-utz.com | Internet www.uzin.nl

UZIN MK 80

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet druk – en vormvast, vlak, blijvend droog, absorberend, schoon en vrij van stoffen zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Cement en calciumsulfaat gebonden dekvloeren moeten zorgvuldig geschuurd en gestofzuigd worden. Hechtingsverminderende en zwakke lagen zoals bijv. oude lijm-, egalisatie- en vloerbedekkingresten verwijderen d.m.v. staalborstelen, schuren of kogelstralen. Aansluitend grondig stofzuigen. Afhankelijk van de ondergrond, parketsoort en belasting voorstrijken met UZIN PE 385 of UZIN PE 460 en geëgaliseerde ondergronden voorstrijken met UZIN PE 385. Zie hiervoor de betreffende documentatie.

VERWERKING:

1. Voor het gebruik het product laten acclimatiseren en op ruimtetemperatuur laten komen. De lijm met de juiste vertanding gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Slechts zo veel lijm aanbrengen als binnen de 20 minuten kan worden ingelegd.
2. Het parket in het lijmbed leggen en goed aandrukken. Controleer of de rugzijde van het parket volledig met lijm bezet is.
3. Tussen wand en parket een afstand van ca. 10 mm vrijlaten.
4. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen. Verse lijmresten met water verwijderen.

VERBRUIK:

Parquet type	Vertanding	Consumption approx.*
Mozaïek	B11 / B3	800 - 1000 g/m²
Hoogkant lamelparket	B11	1000 - 1200 g/m²
Meerlaags parket	B11	1000 - 1200 g/m²

BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN:

- Geschikt voor vlakke, absorberende cement- of anhydriet dekvloeren, ondergronden die voor parket geschikt en geëgaliseerd zijn en spaanplaten V100. Niet geschikt voor directe verlijming op gietasfaltvloeren. Geschikt voor vloerverwarming.
- Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats, het beste opslaan tussen 10 - 20 °C. Bij goede opslag ca. 12 maanden houdbaar. Beschermen tegen vorst.
- Het beste verwerkbaar tussen 18-25 °C, minimale ondergrondtemperatuur 15 °C, relatieve vochtigheid tussen de 35-65 %. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de inlegtijd en uithardingstijd.
- Opgelet: dispersielijm onaangeroerd laten tijdens het afbinden.
- Bij de juiste omstandigheden en na goede acclamatie van het parket en lijm kan het parket na 5 - 7 dagen uur geschuurd en gelakt worden.
- Let op: te zeer gedroogd parket kan bij hogere luchtvochtigheden uitzetten en bij verlijming tot schades leiden.
- Waterhoudende dispersielijmen zijn niet voor alle soorten parket en ondergronden geschikt.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- Oplosmiddelvrij
- EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polymeerdispersie, conserveringsmiddel, minerale vulstoffen, additieven en water.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn leg-voorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.

Uzin Utz Nederland bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Uzin Utz Nederland bv geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Uzin Utz Nederland bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid.© Uzin Utz Nederland bv. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uzin Utz Nederland bv. | 04.2020