



MAPEI

Elastocolor Primer

**Oplosmiddelhoudend,
diep doordringend
voorstrijkmiddel**

GLADDE AFWERKING

DIEP DOORDRINGEND



TOEPASSING

- Fixeren van poederige en stoffige ondergronden, zoals cementpleisters en betonoppervlakken, alvorens deze worden beschilderd met **Elastocolor Paint**.
- Bescherming van het nog natte oppervlak van herstelmortels uit de **Mapegrout**-lijn tegen een snelle verdamping van het mengwater door zon en wind.

Voorbeelden van toepassingen

- Vasthouden van oppervlaktestof door impregnering van zuigende oppervlakken, zoals pleisters op cement- en kalkbasis, asbest cementplaten en betonplaten.
- Voorstrijken van betonoppervlakken die hersteld zijn met producten uit de **Mapegrout**-lijn, alvorens deze worden geëgaliseerd met **Elastocolor Rasante** of worden beschilderd met **Elastocolor Paint**.
- Voorstrijken van nieuwe betonoppervlakken, alvorens deze eventueel worden geëgaliseerd met **Elastocolor Rasante** of worden beschilderd met **Elastocolor Paint**.
- Direct met **Elastocolor Paint** overschilderbare bescherming van het nog natte oppervlak van pleisters en herstelmortels tegen een snelle verdamping van mengwater, die met name op zeer warme en winderige dagen in de plastische fase tot scheurvorming kan leiden.

EIGENSCHAPPEN

Elastocolor Primer is een gebruiksklaar fixeermiddel op basis van kunstharsen in een oplosmiddel,





Kerk Santa Famiglia di Gesù - Lecce - Italië



Crostolo brug - Reggio Emilia - Italië



Krk brug - Eiland Krk - Kroatië

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

PRODUCT

Vorm:	vloeistof
Kleur:	transparant
Volumieke massa (g/cm ³):	0.96
Viscositeit, Ford-cup Ø 4:	15"
Vaste-stofgehalte (%):	10

GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN

Droogtijd:	5-6 uur bij +20 °C
Overschilderbaar na:	- 5-6 uur bij +20 °C bij gebruik als fixeermiddel; - 3 weken bij gebruik als nabehandelmiddel
Aanbrengtemperatuur:	+5° C tot +35° C

volgens een formule die is ontwikkeld in de onderzoekslaboratoria van MAPEI. Dankzij zijn eigenschappen dringt **Elastocolor Primer** gemakkelijk in de zuigende ondergrond door en zorgt het voor een uitstekende isolatie en een goede hechting aan de aan te brengen verf.

Gebruikt als nabehandelmiddel op nog natte oppervlakken van herstelmortels uit de Mapegrout-lijn en pleisters op cement- en kalkbasis, hoeft **Elastocolor Primer** niet eerst te worden verwijderd om **Elastocolor Paint** te kunnen aanbrengen, omdat het de hechting van de verf aan de ondergrond niet nadelig beïnvloedt.

Wordt **Elastocolor Primer** als fixeermiddel gebruikt op reeds uitgeharde oppervlakken, dan kan het na 5-6 uur (bij +20 °C) worden geschilderd met **Elastocolor Paint**. Wordt het product echter als nabehandelmiddel gebruikt, dan moeten minimaal 3 weken worden gewacht alvorens het oppervlak kan worden geschilderd. **Elastocolor Primer** voldoet aan de normen UNI 8657 en UNI 8658 voor nabehandelsproducten.

BELANGRIJK

- Verdun **Elastocolor Primer** niet met oplosmiddelen en water.
- Gebruik **Elastocolor Primer** niet op niet-zuigende ondergronden.
- Breng **Elastocolor Primer** niet aan op **Mapelastic**.

- Na het aanbrengen mag de ondergrond er niet 'verglaasd' uitzien.
- Gebruik het product uitsluitend bij temperaturen tussen +5° C en +35° C.
- Gebruik **Elastocolor Primer** niet wanneer regen wordt verwacht.

AANBRENGEN

• Gebruikt als fixeermiddel alvorens te schilderen

Vorbereiden van de ondergrond

Het met **Elastocolor Primer** te behandelen oppervlak moet volkomen schoon en solide zijn. Verwijder alle vuil, stof, vet, olie en zoutuitslag door droog of nat te gritstralen of gewoon met een hogedrukreiniger.

Olie en vet kunnen uitstekend worden verwijderd met warm water of stoom. Laat de ondergrond vervolgens volledig drogen.

Bereiden van het product

Elastocolor Primer is klaar voor gebruik.

Aanbrengen van het product

Elastocolor Primer kan met de gewone technieken worden aangebracht: met een kwast, rol of spuit.

Een laag volstaat voor een efficiënte impregnering. Vervolgens moet de verf op de droge laag **Elastocolor Primer** worden aangebracht.

• **Gebruikt als nabehandelmiddel**
Vorbereiden van het oppervlak

Alvorens **Elastocolor Primer** aan te brengen, moet het oppervlak van de verse mortel met een strijkbord worden afgewerkt. Zo worden oneffenheden weggewerkt en wordt een textuur verkregen waarop vervolgens rechtstreeks **Elastocolor Paint** kan worden aangebracht.

Bereiden van het product

Elastocolor Primer is klaar voor gebruik en mag daarom nooit met oplosmiddelen worden verdund.

Aanbrengen van het product

Breng **Elastocolor Primer** direct na het gladstrijken gelijkmatig aan met een handpomp of een persluchtpomp.

Reinigen

Kwasten, rollen en spuitgereedschap kunnen voordat het product droog is, met terpentijn worden gereinigd.

VERBRUIK

Gebruikt als fixeermiddel:

100-150 g/m², afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

Gebruikt als nabehandelmiddel:

110-150 g/m².

Verpakking

Het product is verkrijgbaar in emmers van 10 kg.

HOUDBAARHEID

Elastocolor Primer blijft 24 maanden houdbaar, mits op een droge plaats en in de originele verpakking bewaard.

Omdat het product ontvlambaar is, moet het overeenkomstig de plaatselijke voorschriften gescheiden van andere producten worden gehouden.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website www.mapei.com.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK.

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruiker is dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen. Raadpleeg de website www.mapei.com voor de meest recente TDS.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

Referentiemateriaal over dit product is op verzoek verkrijgbaar en te vinden op de Mapei-website www.mapei.be, www.mapei.nl en www.mapei.com



Elastocolor
Primer

