



# ACRYLHARS

Acrylhars op waterbasis geeft samen met het bijbehorende hardingspoeder een sterke hars om te gieten, te verlijmen of te lamineren

Enkele toepassingen:



Set Acrylhars hars + poeder

Voeg de Acrylhars bij de poeder.

## LAMINEREN IN EEN MAL

## GIETEN VAN EEN BEELD

## VERVAARDIGEN VAN EEN OBJECT



1

Zorg voor een mal met een lossende vorm. Acrylhars hecht niet aan de meeste kunststoffen. Gebruik anders een loswas.



1

Acrylhars hecht niet aan latex of siliconen rubber. Giet de Acrylhars direct in de mal en tril de mal vervolgens zodat luchtballen naar boven stijgen.



1

Polystyreen (piepschuim) of Polyurethaanschuim zijn ideale materialen om een object van te vervaardigen



2

Lamineer de Acrylhars totdat alle vezels van het Juteweefsel verzadigd zijn. U kunt direct meerdere lagen aanbrengen.



2

Lamineer het Juteweefsel met Acrylhars. Mocht u een gladde ondergrond wensen kunt u het voorwerp in huishoudfolie omwikkelen.



2

Na 48 uur is de Acrylhars hard waarna hij gelost kan worden. Laat het beeld nog 2 dagen staan zodat rest vocht kan verdampen en zijn eindsterkte bereikt.



3

Na harding kan de Acrylhars gelost worden.



3

Na 48 uur is de Acrylhars uitgehard/gedroogd. Vervolgens kunt u het beeld glad schuren met een korrel 600

### Voor welke klus welk hars?

0 = onvoldoende  
X = goed  
XX = zeer goed

Gietsen van beelden  
Lamineren van object of mal  
Sterkte  
Water bestendig  
Onschadelijke stoffen

Gips	XX	0	0	0	XX
Polyesterhars	0	XX	XX	XX	0
Acrylhars	XX	XX	XX	X	XX

### Specificatie

**HARS component A**  
Vorm: Vloeistof  
Kleur: Wit  
Oplosbaarheid: Water (kwasten met water schoonmaken)

**POEDER component B**  
Vorm: Poeder  
Kleur: Licht grijs

### Gezamenlijk

Mengverhouding: hars/poeder 1 op 2,5 tot 1 op 4 gewicht  
Verwerkingstijd: 10min (afhankelijk van mengverhouding)  
Uithardtijd: na 48uur is de acrylhars hard daarna verliest hij vocht en bereikt zijn eind sterkte.



4

Lichtgewicht, geen schadelijke stoffen, geen kwalijke lucht.

Wilsor Kunstharsen  
Noorderbaan 46  
8256 PR Biddinghuizen

info@wilsor.nl  
www.wilsor.nl

